

HENGERELT DURVALEMEZEK

	EN	AISI	UNS	DIN	GYÁRTÁSI MÓD	SŰRŰSÉG kg/dm ³	LEMEZVASTAGSÁG	TÁBLALEMEZ MAXIMÁLIS MÉRETEI
NIKKEL ÖTVÖZETŰ ACÉLLEMEZEK	1.4563	Alloy 28	N08028	X1NiCrMoCuN31-27-4	hengerelt	8,00	3 ÷ 65 mm	6000 x 1500 mm; 6000 x 2000 mm
	1.4876	Alloy 800	N08800	X10CrNiAlTi32-21	hengerelt	8,00	5 ÷ 32 mm	
	2.4068	Alloy 201	N02201	LC-Ni99	hengerelt	8,90	2 ÷ 20 mm	
	2.4360	Alloy 400	N04400	NiCu30Fe	hengerelt	8,80	2 ÷ 25 mm	
	2.4602	Alloy 22	N06022	NiCr21Mo14W	hengerelt	8,60	2 ÷ 38 mm	
	2.4605	Alloy 59	N06059	NiCr23Mo16Al	hengerelt	8,60	2 ÷ 25 mm	
	2.4610	Alloy C-4	N06455	NiMo16Cr16Ti	hengerelt	8,65	2 ÷ 20 mm	
	2.4633	Alloy 602	N06025	NiCr25FeAlY	hengerelt	7,90	2 ÷ 20 mm	
	2.4663	Alloy 617	N06617	NiCr23Co12Mo	hengerelt	8,40	2 ÷ 20 mm	
	2.4816	Alloy 600	N06600	NiCr15Fe	hengerelt	8,50	2 ÷ 25 mm	
	2.4819	Alloy C-276	N10276	NiCr16Mo15W	hengerelt	8,90	2 ÷ 25 mm	
	2.4851	Alloy 601	N06601	NiCr23Fe	hengerelt	8,10	2 ÷ 25 mm	
	2.4856	Alloy 625	N06625	NiCr22Mo9Nb	hengerelt	8,50	2 ÷ 50 mm	
	2.4858	Alloy 825	N08825	NiCr21Mo	hengerelt	8,10	2 ÷ 60 mm	

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, így a változtatás jogát fenntartjuk! Kérjük, minden esetben lépjen kapcsolatba kollégáinkkal, akik örömmel segítenek Önnek!